




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870



K1 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit


Produit: **ACRYL FÜLLER HS 3:1**




Potlife: 45 - 60min




14 - 45 Sek.



1,5 - 1,8 mm
4 - 5 bar



1 - 3



10 - 15 min 20°C

Propriétés:

Apprêt acrylique bicomposant à haute teneur en solides.

Excellentes propriétés de remplissage, facile à poncer, pour utilisation universelle.

Selon le degré de la dilution airo ACRYL-FÜLLER HS 3:1 est convenable pour l'utilisation comme couches de fond, couches épaisses et pour application en cycle mouillé sur mouillé.

Adhérence sur les tôles d'acier, l'ancien laquage et les matériaux polyester renforcés aux fibres de verre (voiture).

Marge d'application:

Réparation automobile et moto, industrie, fabrication des meubles

Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépolssiéré et dégraissé.

Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Mélanger

3 parties apprêt airo ACRYL-FÜLLER HS 3:1 avec
1 partie durcisseur pour ACRYL-FÜLLER HS

Si nécessaire ajuster la viscosité avec le diluant airo Acryl-Verdünnung (v. ci-dessous).

Laisser réagir la mixture approx. 5 minutes avant l'application.

Proportion de mélange:

A:	Utilisation comme couche épaisse: ACRYL-FÜLLER HS 3:1:	3 parties
	Durcisseur airo Acryl Härter	1 partie
	Diluant airo Acryl-Verdünnung:	sans dilution
B:	Utilisation comme couche de fond: ACRYL-FÜLLER HS 3:1:	3 parties
	Durcisseur airo Acryl Härter	1 partie
	Diluant airo Acryl-Verdünnung:	5 %
C:	Utilisation en cycle mouillé en mouillé: ACRYL-FÜLLER HS 3:1:	3 parties
	Durcisseur airo Acryl Härter:	1 partie
	Diluant airo Acryl-Verdünnung:	20 - 25 %


Consistance d'injection: 14-45 sec./ DIN-gobelet
(4 mm à 20 °C selon le but d'application)
Buse: 1,5 - 1,8 mm / pression d'injection: 2 bar

Temps de séchage: a) séchage de l'air: 20°C: 3 - 4 heures
b) séchage au four: 60°C: 30 min. (flash-off de 10 - 15 min)
80°C: 20 min. (flash-off de 10 - 15 min)



**airo-chemie****A. Schmiemann GmbH & Co. KG**
chemisch-technische ProdukteD-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870**K1 1401 FR**

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: **ACRYL FÜLLER HS 3:1**



30 min / 60°C

**Base chimique :**

ACRYL FÜLLER HS 3:1:

Des résines acryliques, des pigments anticorrosives,
matériel de remplissage, solvants**Temps de prise:**

45-60 minutes selon degré de dilution

Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.

Ne pas travailler au dessous de +15 °C.

Stabilité de stockage:**12 mois** dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.**Elimination:**

Eliminer conformément aux règlements locaux.




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I5 1401 FR






Fiche Technique - Information du Produit

Produit: ACRYL HÄRTER

Durcisseur pour mastic ACRYL-FÜLLER HS 3:1



Potlife: 45 - 60min



Propriétés:

Dissolution de durcisseur pour mastic airo ACRYL-FÜLLER High Solid 3:1.

Marge d'application:

Réparation de voitures, moto, véhicules lourds et peinture industrielle

Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.

Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer légèrement.

Mélanger soigneusement 3 parties du mastic airo ACRYL FÜLLER avec 1 partie du durcisseur airo ACRYL HÄRTER.

Si nécessaire ajuster la viscosité avec le diluant airo Acryl-Verdünnung.

Laisser réagir la mixture approx. 5 minutes avant l'application.

Proportions de mélange:

A:	Utilisation pour couches épaisses :	
	Acryl-Füller HS 3:1:	3 parties
	Durcisseur ACRYL HÄRTER HS:	1 partie
	airo Acryl-Verdünnung:	sans dilution
B:	Utilisation comme Primer:	
	Acryl-Füller HS 3:1:	3 parties
	Durcisseur ACRYL HÄRTER HS:	1 partie
	airo Acryl-Verdünnung:	5 %
C:	Utilisation comme Non Sanding Sealer (technique humide en humide):	
	Acryl-Füller HS 3:1	3 parties
	Durcisseur ACRYL HÄRTER HS:	1 partie
	airo Acryl-Verdünnung	20 - 25 %

Consistance d'injection: 14-45 sec./ DIN-gobelet
(4 mm à 20 °C selon le but d'application)
buse: 1,5 - 1,8 mm / pression d'injection: 2 - 3 bar

Temps de séchage: a) séchage à l'air: 20 °C: 3 - 4 heures
b) séchage au four: 60 °C: 30 Min. (flash off de 10-15 min. nécessaire)
80 °C: 20 Min. (flash off de 10-15 min. nécessaire)

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.



airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I5 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: ACRYL HÄRTER

Durcisseur pour mastic ACRYL-FÜLLER HS 3:1

Base chimique: Durcisseur pour ACRYL-FÜLLER HS 3:1:	polyisocyanate avec des solvants
Temps de prise: 45-60 minutes selon degré de dilution	
Température d'emploi: La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C. Ne pas travailler au dessous de +15 °C!	
Stabilité de stockage: 6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à 20 °C.	
Elimination: Eliminer conformément aux règlements locaux.	

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.